

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TOWARU

(na podstawie deklaracji otrzymanej od producenta)

1. Dostawca:

BIURO STYL SP. Z O.O.
Ul. Wiktora Jankowskiego 9
61-248 Poznań

2. Dotyczy:

PLYTA WIÓROWA; format: 2800 x 2070 mm

Kraj pochodzenia: EU

3. Zastosowanie:



budownictwo



meblarstwo



opakowania



wykończenia
wnętrz



zabawki



stolarka
otworowa

4. Właściwości techniczne:

Parametr techniczny	norma	Zakres grubości / jednostka						
			8-13	> 13-20	> 20-25	> 25-32	> 32-40	
Klasyfikacja ogniowa	EN	klasa	< 9 mm – E ≥ 9 mm – D-s2, d0					
Emisja formaldehydu*		klasa	E1					
Zawartość PCP	13986:	ppm	≤ 5					
Tłumienie dźwięku zakres 250-500 Hz	2004+A	-	0,10					
Tłumienie dźwięku zakres 1000-2000 Hz	1:2015	-	0,25					
Jakość sklejenia	EN 312	N/mm ²	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	
Trwałość biologiczna		klasa	1					
Gęstość		kg/m ³	680	650	630	620	610	
Wytrzymałość na zginanie		N/mm ²	≥ 11	≥ 11	≥ 10,5	≥ 9,5	≥ 8,5	
Moduł sprężystości		N/mm ²	≥ 1800	≥ 1600	≥ 1500	≥ 1350	≥ 1200	
Wytrzymałość na odrywanie		N/mm ²	≥ 0,8					
Ogólne tolerancje								
Tolerancja długości i szerokości		EN 312	mm	± 5,0				
Tolerancja prostokątności			mm/m	≤ 2				
Tolerancja prostoliniowości krawędzi			mm/m	≤ 1,5				
Tolerancja grubości	mm		± 0,3					
Tolerancja gęstości	%		± 10					
Zastosowanie	Płyta drewnopochodna do zastosowania wewnętrznego w warunkach suchych jako element niekonstrukcyjny – Typ P2 AVCP: system 4							

*EPA TSCA TITLE VI; TPC 18; zgodny z CARB 2 , IOSMAT 0003 V15, IOSMAT 0181 V3 & limit of ChemVerbotsV (E05)